

Produit : TEKNOCARD 2

Pays d'origine : France

TEKNOCARD 2

Gamme

Teknocard 2 est un carton GZ couché satiné deux faces haut-de-gamme certifié PEFC™ pour des applications graphiques et packaging.

Teknocard 2 garantit une main, une rigidité et une stabilité dimensionnelle remarquables et il s'attache à fournir une reproduction des couleurs et des performances de transformation exceptionnelles.

Teknocard 2 est un produit haut-de-gamme avec une haute blancheur, une imprimabilité optimale et est parfaitement adapté au pelliculage, au gaufrage et à toutes autres opérations de finitions.

Teknocard 2 est fabriqué à partir de pure cellulose certifiée PEFC™.

Certifications usine & produit



ISO 9001 Norme internationale de Management de la Qualité
 ISO 14001 Norme internationale de Management Environnemental
 OHSAS 18001 Norme internationale de Management de la Santé et de la sécurité
 ISO 50001 Norme internationale de Management de l'Energie



Certifié PEFC™

ECF Sans chlore élémentaire




Propriétés d'archivage

REACH



Sécurité jouet



Absence de métaux lourds



Contact alimentaire

Applications

Adapté à une large gamme d'applications graphiques et packaging.

Impressions graphiques : Cartes de visite, cartes de voeux, couvertures de livres et brochures, cartes postales, étiquettes et pochettes.

Packagings : Etuils pour la cosmétique, la parfumerie, la pharmacie, l'alimentaire haut-de-gamme, le chocolat et le non alimentaire, livrets de CD et couvertures de DVD.

Recommandations

Recommandations avant impression :

- Trame : Max 200 lpi
- Pour des impressions à forte charge d'encre, il est recommandé de faire un retrait de sous-couleur

Recommandations d'impression :

- Garanti offset feuille
- Adapté à la sérigraphie
- Adapté aux impressions laser en mono et quadrichromie (Toner sec et HP Indigo)
- Apte au séchage Infra-Rouge et UV
- Adapté aux vernis offset, acryliques et UV
- Adapté à la gravure

Recommandations de transformation :

- Adapté au pelliculage, dorure à froid et à chaud
- Adapté au gaufrage – éviter les outils tranchants
- Adapté à la découpe
- Rainage recommandé
- Adapté aux agrafes, wire'o, reliure adhésive et perforation

Spécifications techniques

Pour plus d'informations et pour vos demandes d'échantillons, contactez votre bureau de vente ou écrivez à teknocard@arjowiggins.com



ISO 536	ISO 534	ISO 11475	ISO 2470	ISO 8254-1	ISO 8791-4	ISO 2493	
Grammages	Epaisseur	Blancheur CIE	Blancheur ISO	Brillance	Rugosité surface PPS	Rigidité Taber 15°	
Tolérance +/- 5%						MD	CD
(gsm)	(µm)	(%)	(%)	(%)	(µm)	(mNm)	
240	265	130	100	45	3	5,9	3,9
260	285	130	100	45	3	7,2	4,8
280	310	130	100	45	3	9,0	5,5
300	330	130	100	45	3	11,2	7,1
350	385	130	100	45	3	17,7	10,5
400	440	130	100	45	3	21,9	13,8

Ces informations sont fournies de bonne foi et exactes à date de publication.

Arjowiggins Graphic se réserve le droit de modifier ou mettre à jour les informations si nécessaire.

TEKNOCARD est disponible dans une large plage de grammages et de qualité

Teknocard 0: Carton GZ non couché haut-de-gamme pure cellulose
Teknocard 0 100% recyclé : Carton GZ non couché haut-de-gamme 100% fibres recyclées

Teknocard 1: Carton GZ couché satiné 1 face haut-de-gamme pure cellulose
Teknocard 1 100% recyclé : Carton GZ couché satiné 1 face haut-de-gamme 100% fibres recyclées

Teknocard 2: Carton GZ couché satiné 2 faces haut-de-gamme pure cellulose
Teknocard 2 100% recyclé : Carton GZ couché satiné 2 faces haut-de-gamme 100% fibres recyclées